

İZOLASTAR

Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, alçı ve emici yüzeyler için şeffaf iç cephe astarı.

Kullanım Alanı: Yeni yapılmış yüzeyler, ham sıva, ince sıva, brüt beton, asbestli levhalar, saten alçı, alçı panel gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylere uygulanabilir.

Uygulama: Uygulanacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ, eski ve kabarmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. Daha sonra İZOLASTAR; fırça, rulo havalı veya havasız tabanca ile bir kat olarak uygulanır.

Uygulama Ortamı: Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda +5 °C'nin altındaki ve +40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda İZOLASTAR uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: Su ile inceltilir.

Uygulama Araçları: Fırça, rulo havalı veya havasız tabanca ile uygulanır.

Kuruma Süresi: 20 °C'de yaklaşık 3 saat.

Tüketim: Uygulanan yüzeye bağlı olarak yaklaşık 0,050 l /m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Yoğunluk: 20 °C'de yaklaşık 1,0 gr/cm³

Depolama: İZOLASTAR orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve + 5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.

Güvenlik Verileri: İZOLASTAR yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Göz ve deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır