

VİSPOL- 18

TANIMI:

Yüksek izolasyon ve yapışma özelliğine sahip, özel reçine katkılı Tek komponentli, elastik, yumuşak poliüretan su izolasyon malzemesi.

UYGULAMA ALANLARI:

- Çatı, teras ve temel perdelerin izolasyonunda,
- Islak zemin, banyo ve mutfaklarda,
- Çim teras ve çiçeklik su yalıtımında,
- Sandviç panel üzerine,
- Dilatasyon derzlerinde,
- Gizli dereler ve metal derelerde,
- Suyollarında,
- Köprülerde, viyadüklerde, tünellerde,
- Metal, beton, suni taş, ahşap, mantar, gibi yüzeylerin izolasyon amaçlı koruma uygulamalarında,
- Elektirik yalıtımında.

UYGULAMA:

VİSPOL-18 izolasyon malzemesi uygulama esnasında, uygulanacak zemin temiz, kuru, yağdan arındırılmış, tamiratyapılmış yüzey olmalıdır. Zemine VİSPOL poliüretan zemin astarı uygulaması yapılmalıdır. Astarlama işlemi bittikten sonra, Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalı, rulo ve fırça yardımı ile iyice zemine yedirilmelidir. İlk kuruma 1 saat içerisinde gerçekleşmesine rağmen kuruma 24 saat sonra gerçekleşir. Pah noktaları genel alanla beraber uygulanabilir. Kimyasal dayanımı 7 gün sonradır.

ÜRÜN AVANTAJLARI:

- İlk ve nihai yapışmada Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir
- Basit asitlere dayanıklıdır
- File ile uygulanabilir
- Uv- dayanımlıdır
- Metal, taş, ahşap, beton yüzeylere tutunarak iyi bir kaplama sağlar
- Çok yumuşak ve elastik bir malzemedir
- Yerden ısıtmalı zeminlerin izolasyonu için uygundur
- Yüksek ısı farklılıklarına uyumludur. -20 / +90 c°
- Donmaya dayanıklıdır
- Çatlak örtücü, dilatasyon dolgu özelliği vardır

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Renk: Beyazımsı şeffaf

Yoğunluğu: 1,1 ± 0,1 kg. /lt.

Kullanım Miktarı: 300-350 gr. / m² (tek kat için)

Kullanım süresi: 45 -60 dk. (hava sıcaklığı, zemin sıcaklığı ve ortamdaki nem kuruma süresini etkiler.)

Isı Direnci : . -20 / +90 c°

Esneklik : % 300

Kimyasal dayanıklılık: 7 gün

Uygulama ısısı : +5 / +30 c°

Depolama ısısı : +5 / +30 c°

Raf Ömrü: 6 ay