

VİSPOL- 26

TANIMI:

Yüksek izolasyon ve yapışma özelliğine sahip, tek komponentli PREPOLİMER, poliüretan su izolasyon ve kaplama malzemesi .

UYGULAMA ALANLARI:

- Çatı, teras ve temel perdelerin izolasyonunda,
- Islak zemin, banyo ve mutfaklarda,
- Çim teras ve çiçeklik su yalıtımında,
- Sandviç panel üzerine,
- Dilatasyon derzlerinde,
- Gizli dereler ve metal derelerde,
- Suyollarında,
- Köprülerde, viyadüklerde, tünellerde,
- Metal, beton, suni taş, ahşap, mantar, gibi yüzeylerin izolasyon amaçlı koruma uygulamalarında,
- Elektirik yalıtımında.

UYGULAMA:

VİSPOL-26 izolasyon malzemesi uygulama esnasında, uygulanacak zemin temiz, kuru, yağdan arındırılmış, tamiratı yapılmış yüzey olmalıdır. Zemine VİSPOL poliüretan zemin astarı uygulaması yapılmalıdır. Astarlama işlemi bittikten sonra, Ürün kullanılmadan önce iyice karıştırılmalı, rulo ve fırça yardımı ile iyice zemine yedirilmelidir. İlk kuruma 1 saat içerisinde gerçekleşmesine rağmen kuruma 24 saat sonra gerçekleşir. Pah noktaları genel alanla beraber uygulanabilir. Kimyasal dayanımı 7 gün sonradır.

ÖZELLİKLERİ:

- Hafif Yaya trafiğine uygundur
- Basit solvent ve asitlere dayanıklıdır
- Bitki köklerine dayanıklıdır
- File ile uygulanabilir
- Uv- dayanımlıdır
- Yerden ısıtılmalı zeminlerin izolasyonu için uygundur
- Yüksek ısı farklılıklarına uyumludur. -20 / +90 c°
- Donmaya dayanıklıdır
- Çatlak örtücü, dilatasyon dolgu özelliği vardır
- İlk ve nihai yapışmada Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Renk: Kahverengi şeffaf

Yoğunluğu: 1,1 ± 0,1 kg. /lt.

Kullanım Miktarı: 250-350 gr. / m² (tek kat için)

Kullanım süresi: 30 -45 dk. (hava sıcaklığı, zemin sıcaklığı ve ortamdaki nem kuruma süresini etkiler.)

Isı Direnci : . -20 / +90 c°

Esneklik : % 5

Kimyasal dayanıklılık: 7 gün

Uygulama ısısı : +5 / +30 c°

Depolama ısısı : +5 / +30 c°

Raf Ömrü: 6 ay