

VİSPOL- 74

TANIMI:

Yüksek izolasyon ve yapışma özelliğine sahip, özel reçine katkı Tek komponentli, çok elastik ve yumuşak poliüretan mastik.

UYGULAMA ALANLARI:

- Sandviç panel birleşim noktaları ve vida başlıkları
 - Dilatasyon derzlerinde
 - Su depoları ve havuzların aydınlatma, devirdaim giriş çıkış noktalarının etrafına
 - Gizli dereler ve metal derelerde birleşim noktalarına
- Köprülerde, viyadüklerde, tünellerde birleşim noktalarında
 - Dış cephe giydirme birleşim ve derz boşluklarında
 - Elektirik yalıtımında
 - Konteyner ve karavan yalıtımlarında
 - Tekne yalıtımında
- Metal, ahşap, mermer derzlerinde
 - Zemin genleşme derzlerinde
 - Seramik derzlerinde
 - İnşaat birleşim yerlerinde vs.

UYGULAMA:

VİSPOL- 74 POLİÜRETAN MASTİK uygulanacak zemin temiz, kuru, yağdan arındırılmış, tamiratyapılmış yüzey olmalıdır. Mastik tabancası ve ıspatula ile uygulanır. Kimyasal dayanımı 7 gün sonradır.

ÖZELLİKLERİ:

- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir
 - Yüksek elastikiyet sağlar
 - Basit asitlere dayanıklıdır
- Uygulanan yüzeyde yumuşak bir yapı oluşturduğundan darbe seslerini yumuşatır
- Uv- dayanımlıdır
- Çok yumuşak elastik bir malzemedir
 - Yüksek ısı farklılıklarına uyumludur. -40 / +90 c°
 - Donmaya dayanıklıdır
 - Çatlak örtücü, dilatasyon dolgu özelliklidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Renk: Beyaz, gri

Esneklik : % 600

Yoğunluğu: 1,3 ±0,1 kg. /lt.

Kullanım Miktarı: 200-250 gr. / m² (tek kat için)

Kullanım süresi: 30-45 dk. (hava sıcaklığı, zemin sıcaklığı ve ortamdaki nem kuruma süresini etkiler.)

Kimyasal dayanıklılık: 7 gün

Uygulama ısısı : +5 / +30 c°

Depolama ısısı : +5 / +30 c°

Isı Direnci : -40 / +90 c°

Depolama ısısı : +5 / +30 c°

Raf Ömrü: 6 ay