

VİSTAKRİL

Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, TS 5808'e uygun, uzun ömürlü, mat, yapı son kat dış cephe boyasıdır.

Kullanım Alanı: Sıva, tuğla, beton, gaz beton vb.. yapı elemanlarının kullanıldığı dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

Uygulama: Uygulama yapılacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ, eski ve kaparmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. VİSTAKRİL uygulamasına geçmeden önce, yüzeyin durumuna bağlı olarak VİSTATRANS ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra VİSTAKRİL fırça, rulo, havalı veya havasız tabanca ile iki kat halinde uygulanır.

Uygulama Ortamı: Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda, +5 °C'nin altında ve + 40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda VİSTAKRİL uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: Su ile inceltiler.

Uygulama Araçları: Fırça, rulo, havalı veya havasız tabanca ile uygulanır.

Kuruma Süresi: 20 °C'de yaklaşık 1 saat.

Tüketim: Uygulanan yüzeye bağlı olarak yaklaşık 0,250 l/m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Yoğunluk: 20 °C'de yaklaşık 1,50 gr/cm³

Renk: VİSTA renk kartelâsındaki renkler.

Depolama: VİSTAKRİL orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve + 5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.

Güvenlik Verileri: VİSTAKRİL yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Göz ve deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.