

## VİSTAKRİL S

**Tanımı:** Silikon akrilik kopolimer esaslı, TS 5808'e uygun, uzun ömürlü, su geçirimsiz, yüksek su buharı geçirgenliği olan bir dış cephe boyasıdır.

**Kullanım Alanı:** Sıva, tuğla, beton, gaz beton, beton panel vb.. yapı elemanlarının kullanıldığı dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

**Uygulama:** Uygulama yapılacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ, eski ve kaparmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. VİSTAKRİL S uygulamasına geçmeden önce, VİSTATRANS ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra VİSTAKRİL S fırça, rulo, havalı veya havasız tabanca ile iki kat halinde uygulanır.

**Uygulama Ortamı:** Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda, +5 °C'nin altında ve + 40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda VİSTAKRİL S uygulaması yapılmamalıdır.

**İnceltme:** Su ile inceltilir.

**Uygulama Araçları:** Fırça, rulo havalı veya havasız tabanca ile uygulanır.

**Kuruma Süresi:** 20 °C'de yaklaşık 1 saat.

**Tüketim:** Uygulanan yüzeye bağlı olarak ince deden uygulamalarında yaklaşık 0,250 l/m<sup>2</sup>

**Uygulama Araçlarının Temizliği:** Su ile

**Yoğunluk:** 20 °C'de yaklaşık 1,50 gr/cm<sup>3</sup>

**Renk:** VİSTAKRİL S renk kartelâsındaki renkler.

**Depolama:** VİSTAKRİL S orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve + 5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.

**Güvenlik Verileri:** VİSTAKRİL S yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Göz ve deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.