

VİSTAKRİSTAL

TANIMI:

Akrilik emülsiyon esaslı, içte ve dışta kullanılabilen, mala ile uygulanan cam parçacıkları içeren hazır sıvadır.

UYGULAMA ALANLARI:

İç ve dış cephede kara sıva, beton, beton levha gibi mineral yeni yüzeylere, eski boyalı yüzeylere, ahşap, pütürlü cam gibi yüzeylere uygulanır.

ÖZELLİKLERİ:

Işıltılı görüntüsü ile dekoratiftir.

Suya dayanıklıdır.

Yüksek su buharı geçirgenliği ile su buharının engellenmeden dışarıya atılıp binaların nefes almasını sağlar.

Alkaliye dayanıklıdır.

UV, aşırı soğuk veya sıcak, yağmur, kar, nem gibi ağır hava şartlarından etkilenmez, Kabarmaz, çatlamaz, renkleri solmaz.

Solvent içermediği için kokmaz, insan ve çevre sağlığına zarar vermez.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

(23°C ve % 50 Bağıl Nem)

Su Buhar Geçirgenliği - SD (m) (TS EN ISO 7783-2): Yaklaşık 0,150

Su Emme (kg/m² h^{0,5}) (TS EN 1062-3): < 0,100

Soyulma Mukavemeti (KgF) (AFNOR T 30706): > 2,5

Servis Sıcaklığı: (-30°C) - (+80°C)

GENEL BİLGİLER:

Renkleri: 36 Renk ve renksiz (şeffaf)

Dokusu: Cam parçacıklı

Yapısı: Akrilik emülsiyon esaslı

İncelticisi: Su

UYGULAMA BİLGİLERİ:

Uygulama Sıcaklığı: (+5°C) - (+35°C)

Kuruma Süresi :23°C ve %50 bağıl nemde; Yüzey kuruması yaklaşık 24 saat,Tam kuruması yaklaşık 2-3 gün.

Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem, kuruma süresini uzatır.

Tüketimi: 4.0 – 5.0 kg/m²

Uygulama Aletleri: Çelik mala

UYGULAMA TALİMATI:

Uygulama yapılacak yüzeyler, yapışmayı azaltıcı toz, kir ve yağdan arındırılmalı, eski ve kabarmış boya tabakalarından tümüyle temizlenerek kuru, sağlam ve temiz hale getirilmelidir. Yeni mineral yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce yüzeyin kürlenmesi için en az 28 gün beklenmelidir. Binanın su ile ilgili tüm izolasyon önlemleri alınmış olmalıdır. Eski sentetik bazlı yüzeyler iyice zımparalanıp, zımpara tozları yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Pleksiglas yüzeyler kalın zımpara ile iyice zımparalanmalı, yüzey pürüzlü hale getirilmeli ve tozlardan arındırılmalıdır.

Yüzey seçilen sıva rengine uygun renkte VİSTA ASTAR ile astarlanmalıdır.

VİSTAKRİSTAL homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Sivanın içine, çeşitli sebeplerden suyunu kaybettiği durumlarda, uygulama kıvamına gelinceye kadar ilave edilen temiz su dışında hiçbir malzeme katılmamalıdır.

Astar kuruduktan sonra, VİSTAKRİSTAL paslanmaz çelik mala ile cam parçacıkları kalınlığında, düzgünce yüzeye yayılmalıdır.

Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

Uygulama sırasında ve bunu takip eden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.

Çok sıcak havalarda, direkt güneş altında, kuvvetli rüzgar, sis, yüksek bağıl nem veya yağış beklentisi olan havalarda uygulama yapılmamalıdır. Aşırı sıcak yüzeyler uygulama öncesi nemlendirilmelidir.

Oluřabilecek ton farklılıklarından korunmak için aynı řarj numaralı ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir. Farklı řarjların kullanılacak olması durumunda gereken tüm miktar önceden karıştırılmalıdır.

Geniş yüzeylerde ve iş paydoslarında ek yerlerinin belirgin olmaması için kağıt bant kullanılmalı ya da ara vermeden, malzeme kurumadan yağ üstüne yağ olarak uygulamayı sağlamak üzere yeterli miktarda uygulayıcı ile çalışılmalıdır.

Malzeme yağmura maruz kalan yatay yüzeylerde kullanılmamalıdır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI:

S2 Çocukların ulaşabileceğı yerlerden uzak tutunuz.

S24/25 Göz ve cilt temasından sakınınız.

S46 Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz.

DEPOLAMA:

Ağız açılmamış ambalajında 5 – 35 C arasında depolanmalıdır.

AMBALAJ:

25 kg.'lık plastik kova.