

## VİSTALASTİK

**Tanımı:** Akrilik kopolimer esaslı, elastik dış cephe kaplamasıdır.

**Kullanım Alanı:** Sıva, tuğla, beton, gaz beton vb.. yapı elemanlarının kullanıldığı dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

**Uygulama:** Uygulama yapılacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ, eski ve kaparmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. VİSTALASTİK uygulamasına geçmeden önce, yüzeyin durumuna bağlı olarak VİSTATRANS ile astarlaması tavsiye edilir. Daha sonra rengine uygun olarak VİSTA Akrilik Astar Boya veya inceltilmiş VİSTALASTİK astar olarak uygulanır. İkinci kat malzeme olduğu gibi inceltilmeden kullanılır.

**Uygulama Ortamı:** Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda, + 5 °C'nin altındaki ve + 40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda VİSTALASTİK uygulaması yapılmamalıdır.

**İnceltme:** Su ile inceltme yapılabilir.

**Uygulama Araçları:** Fırça, rulo, havalı ya da havasız tabanca ile uygulanır.

**Kuruma Süresi:** 20 °C'de dokunma kuruması yaklaşık 2 saat. Tam kuruma 24 saat.

**Tüketim:** uygulanan desen yapısına bağlı olarak 0,5–1 l/m<sup>2</sup>

**Uygulama Araçlarının Temizliği:** Su ile

**Yoğunluk:** 20 °C'de yaklaşık 1,5 gr/cm<sup>3</sup>

**Renk:** VİSTALASTİK renk kartelâsındaki renkler.

**Depolama:** VİSTALASTİK orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve +5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.

**Güvenlik Verileri:** VİSTALASTİK yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Göz ve deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.