

VİSTAMAT

Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, TS 5808'e uygun, uzun ömürlü, mat, su bazlı yapı son kat iç cephe boyasıdır.

Kullanım Alanı: Sıva, tuğla, beton, gaz beton vb.. yapı elamanlarının kullanıldığı iç yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

Uygulama: Uygulanacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ eski ve kaparmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. VİSTAMAT uygulamasına geçmeden önce, yüzeyin durumuna bağlı olarak VİSTATRANS Astar ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra VİSTAMAT fırça, rulo, havalı veya havasız tabanca ile iki kat halinde uygulanır.

Uygulama Ortamı: +5 °C'nin altındaki sıcaklıklarda VİSTAMAT uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: Su ile inceltiler.

Uygulama Araçları: Fırça, rulo havalı yada havasız tabanca ile uygulanır.

Kuruma Süresi: 20 °C'de yaklaşık 1 saat

Tüketim: Uygulanan yüzeye bağlı olarak yaklaşık 0,075 l/m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Yoğunluk: 20 °C'de yaklaşık 1,50 gr/cm³

Renk: VİSTAMAT renk kartelâsındaki renkler

Depolama: VİSTAMAT orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve +5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.

Güvenlik Verileri: VİSTAMAT yutulduğunda sağlığa zararlıdır. Göz ve deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.