

VİSTAPOKSİ

Tanımı:

Solventsiz Epoksi reçinesi ve sertleştiriciden meydana gelen iki bileşenli ağır hizmet amaçlı bir son kat boyadır.

Kullanım Alanı:

Yüksek Kimyasal direnç gerektiren ortamlarda, içme suyu ve gıda ile temasın söz konusu olduğu ortamlarda kullanılır.

Uygulama:

Uygulanacak yüzeyler mekanik temizlikten sonra uygun Vistapoksi astar ile astarlanmış olmalıdır.

Uygulama Ortamı:

Atmosfer sıcaklığı min. 5 °C max. 50 °C. Yüzey sıcaklığı min. 5 °C, max. 60 °C yüzey nemlenmesinin olmaması için yüzey sıcaklığı çığ düşme sıcaklığının en az 3 °C üzerinde olmalıdır.

Karışım Oranı:

Karışımın oranları Epoksi sertleştirici tipine bağlı olarak değişir. (karışım oranları ambalajlarda belirtilmektedir).

İnceltme:

İnceltmez

Uygulama Araçları:

fırça, rulo veya havasız tabanca ile uygulanır.

Karışımı Kullanma Ömrü:

Ortam koşullarına göre 1 - 3 saat.

Kuruma Süresi:

Yüzey kuruma 6 saat, tam kuruma 24 saat, kimyasal dayanıklılık kazanma süresi 7 gün.

Tüketim:

Önerilen 200 - 300 mikron kuru film kalınlığında yaklaşık 0,25 kg/m² - 0,35 kg/m²

Uygulama Araçlarının Temizliği:

Epoksi Tiner ile.

Yoğunluk:

1,3 ± 0,1 kg/cm³

Renk:

VİSTA kartelâ renkleri.

Katı Madde:

Karışım halinde ağırlıkça % 94

Depolama:

Orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda A ve B bileşenler ayrı ayrı max. 1 yıl.

Güvenlik Verileri:

VİSTAPOKSİ yanıcıdır. Alev alma noktası 21 °C'nin altındadır. Isı kaynakları ve çıplak alevden uzak tutulmalıdır. Deri ile uzun süreli temastan kaçınılmalıdır.