

VİSTAPOKSİ MACUN

Tanımı:

VİSTAPOKSİ Macun doldurma gücü yüksek iki bileşenli solventsiz epoksi esaslı bir malzemedir.

Kullanım Alanı:

Epoksi sistemlerin kullanıldığı her türlü yüzey tamiratında kullanılır.

Uygulama:

Daha önce mekanik temizliği yapılmış kuru ve tozsuz yüzeylerde astarlamadan sonra uygulanır.

Uygulama Ortamı:

Atmosfer sıcaklığı min. 5 °C - max 50 °C, yüzey sıcaklığı min. 5 °C - max. 60 °C. Yüzey nemlenmesi olmaması için yüzey sıcaklığı çığ düşme sıcaklığının en az 3 °C üzerinde olmalıdır.

Karışım Oranı: Hacimce bileşen A 2 kısım, bileşen B 1 kısım.

İnceltme: İnceltme yapılmaz.

Uygulama Araçları: Spatula ile uygulanır.

Karışımın Kullanma Ömrü: 25 °C'de 1,5 saat.

Kuruma Süresi: 25 °C'de 7 gün.

Tüketim: Tatbikat kalınlığı ve yüzey hatalarına bağlıdır.

Uygulama Araçlarının Temizliği: epoksi Tiner ile.

Yoğunluk: 1,7 ± 0,5 gr/cm³

Renk: Bej

Katı Madde: Karışım halinde % 100

Depolama:

Orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda A ve B bileşenler ayrı ayrı max. 1 yıl.

Güvenlik Verileri:

VİSTAPOKSİ Macun yanıcıdır. Alev alma noktası 21 °C'nin altındadır. İyi havalandırılmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış ortamlarda çalışılmalıdır. Isı kaynakları ve çıplak alevden uzak tutulmalıdır. Deri ile uzun süre temastan kaçınılmalıdır.