

VİSTAPOKSİ MULTİ COLOR

Tanımı:

VİSTAPOKSİ MULTİ COLOR epoksi Reçine esaslı, üç bileşenli solventsiz aşınma, kimyasal direnci yüksek, temizlenmesi kolay ve toz tutmayan bir zemin kaplamasıdır. Kolay temizlenir orta oranda mekanik mukavemeti ve kimyasal dayanımı vardır. Kimyasal nitelikli bu kaplama ile zeminler hızlı, dayanıklı bir şekilde oluşturulabilir. Zemin kaplaması yapıldıktan yaklaşık bir gün sonra üzerinde yürüme için hazır hale gelir. Tam mekanik ve kimyasal dayanım için 7 gün beklenerek ağır yüke maruz bırakılmamalıdır. Vistapoksi Multi Color Sistemler, sınırsız renk ve dekorasyon özgürlüğüyle mimari yaratıcılık konusunda istenilen dizayn gücüne sahiptir. Vistapoksi Multi Color, her türlü yüzeye uygulanabilen, çok yüksek fiziksel ve kimyasal mukavemetlere sahiptir. Uzun ömre sahip vistapoksi Multi Color kaplamalar, kolay bakımı ve estetik görünümü ile en ekonomik seçimdir.

Kullanım Alanı:

Vistapoksi Multi Color Kaplama, alışveriş merkezleri, mağazalar, sergi salonlarında, tüm endüstriyel döşemelerde, ilaç fabrikaları, hastaneler, kimyasal fabrikalar, gıda üretim tesisleri, tekstil fabrikaları, giyim atölyeleri, plastik üretim tesisleri, otomotiv sektörü ve tüm depolarda farklı renk tercihleri ile kullanılabilir.

Uygulama:

Daha önce mekanik temizliği yapılmış, astarlanmış ve seviye dengelemesi yapılmış yüzeye Ortalama 2 kg/m² bileşen A ve B karışımı uygulanır. Yüzeye tamamen yayılan taze kaplama kurumadan üzerine cips'ler serpilir. Ortam koşullarına bağlı olmakla birlikte yaklaşık 24 saat sonra yapışmayan cipsler elektrik süpürgesi ile toplanır. İsteğe bağlı olarak yüzeye bir kat şeffaf cila uygulanabilir.

Uygulama Ortamı:

Atmosfer sıcaklığı min. 5 °C max - 50 0C. Yüzey sıcaklığı min. 5 °C max - 60 °C. Yüzey nemlenmesinin olmaması için yüzey sıcaklığı, çığ düşme sıcaklığının en az 3 °C üzerinde olmalıdır.

İnceltme: İnceltme yapılmaz.

Uygulama Araçları: Mala, rulo, kirpi rulo

Karışımın Kullanma Ömrü: 25 °C'de 30 dk.

Kuruma Süresi: 25 °C'de 7 gün sonra tam mekanik dayanıma ulaşır.

Tüketim: yaklaşık 2 kg/m² epoksi zemin boyası + 50-500 gr/m² cips

Uygulama Araçlarının Temizliği: Epoksi Tiner ile

Yoğunluk: 1,6 ± 0,5 gr/cm³

Renk: Sınırsız

Depolama: orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda A, B ve C bileşenler ayrı ayrı max. 1 yıl.

Güvenlik Verileri:

VİSTAPOKSİ MULTİ COLOR yanıcıdır. Alev alma noktası 21 °C'nin altındadır. İyi havalandırılmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış ortamlarda çalışılmalıdır. Isı kaynakları ve çıplak alevden uzak tutulmalıdır. Deri ile uzun süre temasından kaçınılmalıdır.