

VİSTAPOKSİ SELFLEVELİNG

Tanımı:

VİSTAPOKSİ SELFLEVELİNG epoksi Reçine esaslı, üç bileşenli solventsiz aşınma, kimyasal direnci yüksek kendi kendine yayılan temizlenmesi kolay ve toz tutmayan bir zemin kaplamasıdır. Kolay temizlenir orta oranda mekanik mukavemeti ve kimyasal dayanımı vardır. Vistapoksi Self Leveling kaplama, yeni beton zeminlerde veya aşınmış, çukurlaşmış, zedelenmiş beton zemin yüzeylerini parlak, yoğun ve pürüzsüz bir hale getiren bir zemin kaplama türüdür. Kimyasal nitelikli bu kaplama ile zeminler hızlı, dayanıklı bir şekilde oluşturulabilir. Zemin kaplaması yapıldıktan yaklaşık bir gün sonra üzerinde yürüme için hazır hale gelir. Tam mekanik ve kimyasal dayanım için 7 gün beklenerek ağır yüke maruz bırakılmamalıdır.

Kullanım Alanı:

Vistapoksi Self Leveling Kaplama, tüm endüstriyel döşemelerde, ilaç fabrikaları, hastaneler, kimyasal fabrikalar, hastaneler, elektrik fabrikaları, makine fabrikaları, gıda üretim tesisleri, kimyasal fabrikalar, tekstil fabrikaları, giyim atölyeleri, plastik üretim tesisleri, sergi salonlarında, otomotiv sektörü ve tüm depolarda farklı renk tercihleri ile kullanılabilir.

Uygulama:

Daha önce mekanik temizliği yapılmış, astarlanmış ve seviye dengelemesi yapılmış yüzeye uygulanır. Yüzeye tamamen yayılan taze kaplamanın kirpi rulo ile hava kabarcıkları alınmalıdır.

Uygulama Ortamı:

Atmosfer sıcaklığı min. 5 °C max - 50 0C. Yüzey sıcaklığı min. 5 °C max - 60 °C. Yüzey nemlenmesinin olmaması için yüzey sıcaklığı, çığ düşme sıcaklığının en az 3 °C üzerinde olmalıdır.

Karışımın Oranı: Ağırlıkça bileşen A 4 kısım, bileşen B 1 kısım, bileşen C 5 kısım.

İnceltme: İnceltme yapılmaz.

Uygulama Araçları: Mala, kirpi rulo

Karışımın Kullanma Ömrü: 25 °C'de 30 dk.

Kuruma Süresi: 25 °C'de 7 gün sonra tam mekanik dayanıma ulaşır.

Tüketim: 2 mm kalınlık için yaklaşık 3,5 kg/m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Epoksi Tiner ile

Yoğunluk: 1,7 ± 0,5 gr/cm³

Renk: Talebe göre pek çok VİSTA kartelâ rengi.

Depolama:

Orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda A ve B bileşenler ayrı ayrı max. 1 yıl.

Güvenlik Verileri:

VİSTAPOKSİ SELFLEVELİNG yanıcıdır. Alev alma noktası 21 °C'nin altındadır. İyi havalandırılmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış ortamlarda çalışılmalıdır. Isı kaynakları ve çıplak alevden uzak tutulmalıdır. Deri ile uzun süre temasından kaçınılmalıdır.