

VİSTATEK

Tanımı: Akrilik kopolimer esaslı, TS 7847'e uygun, kalın tekstürlü dış cephe kaplamasıdır.

Kullanım Alanı: Sıva, tuğla, beton, gaz beton vb.. yapı elamanlarının kullanıldığı iç ve dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

Uygulama: Uygulanacak yüzeylerdeki aderansı düşürücü toz, yağ, eski ve kabarmış boya tabakaları tümüyle temizlenmelidir. VİSTATEK uygulamasına geçmeden önce, uygulanacak malzemeye uygun renkte VİSTAR ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra VİSTATEK posteki rulo ile uygulanır. Uygulama esnasında çeşitli sebeplerle malzemenin suyunu kaybetmesi durumunda uygun kıvama gelinceye kadar temiz su ilave edilir. Farklı rulo uygulamaları ile değişik desenler verilebilir.

Uygulama Ortamı: Aşırı sıcak havalarda binanın güneş gören yüzünde, yağmurlu havalarda, +5 °C'nin altında ve +40 °C'nin üstündeki sıcaklıklarda VİSTATEK uygulaması yapılmamalıdır.

İnceltme: Su ile inceltme yapılabilir.

Uygulama Araçları: Çelik mala – değişik tür rulolar.

Kuruma Süresi: 20 °C'de dokunma kuruması yaklaşık 2 saat. Tam kuruma 24 saat.

Ambalaj: 30 kg. kova

Tüketim: İstenen desene 1 – 1,6 kg m²

Uygulama Araçlarının Temizliği: Su ile

Renk: VİSTATEK renk kartelâsındaki renkler.

Depolama: VİSTATEK orijinal ambalajında; kapalı, doğrudan güneş ışığı almayan korunaklı alanlarda ve +5 °C'nin altına düşmeyen sıcaklıklarda depolanır.